

保存 40 年

アスベスト分析結果報告書

報告書番号: S4S12400184

唐津市長 峰 達郎 様

分析受付日: 2024/4/9

分析結果報告日: 2024/4/22

分析方法: JIS A 1481-1(2016)

株式会社アサヒテクニクス
〒739-0622
広島県大竹市晴海2丁目1番2号
TEL: (0827) 59-1800
FAX: (0827) 59-1805

承認	最終検査

件名: 旧学校給食センター4施設(呼子、鎮西、肥前、相知)アスベスト含有分析調査業務

試料採取者: (一財)佐賀県環境科学検査協会 横尾 郁弥

採取日: 2024/4/8

採取施設名: 旧唐津市呼子学校給食センター

施設住所: 唐津市呼子町殿ノ浦地内

特記事項: -

分析調査者: 原田 瑞紀 (建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者 受験番号 T7-041)

所属する機関又は法人の名称: 株式会社アサヒテクニクス

講習実施機関の名称: 一般社団法人日本環境測定分析協会

試料ID: 1

一次分析者: 河端 葵

分析調査者: 原田 瑞紀

分析日: 2024/4/17

試料名: No.1 外部 軒裏・庇裏 ケイカル板(1種)

前処理: ☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチナイト	アンソフィライト	判定
1	塗材	白色	2%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	成形板	オフホワイト	98%	5-50%	-	-	-	-	-	含有

備考:

試料ID: 2

一次分析者: 河端 葵

分析調査者: 原田 瑞紀

分析日: 2024/4/17

試料名: No.2 外部 外壁 仕上げ材 成形板

前処理: ☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチナイト	アンソフィライト	判定
1	主材	オフホワイト	20%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	成形板	薄灰色	80%	5-50%	-	-	-	-	-	含有

備考:

試料ID: 3

一次分析者: 河端 葵

分析調査者: 原田 瑞紀

分析日: 2024/4/17

試料名: No.3 外部 腰壁 仕上げ材 リシン調

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アキチナイト	アンソフィライト	判定
1	主材	オフホワイト	80%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	セメント質材料	薄灰色	20%	0.1-5%	-	-	-	-	-	含有

備考:

試料ID: 4	一次分析者: 河端 葵	分析調査者: 原田 瑞紀	分析日: 2024/4/17							
試料名: No.4 外部 目地 シーリング材										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	主材	オフホワイト	10%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	シーリング材	薄灰色	90%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID: 5	一次分析者: 河端 葵	分析調査者: 原田 瑞紀	分析日: 2024/4/17							
試料名: No.5 外部 サッシ廻り シーリング材										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	シーリング材	薄灰色	100%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID: 6	一次分析者: 河端 葵	分析調査者: 原田 瑞紀	分析日: 2024/4/17							
試料名: No.6 1階 玄関ほか 天井 岩綿吸音板+石膏ボード										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	オフホワイト	68%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	成形板	白色	30%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID: 7	一次分析者: 河端 葵	分析調査者: 原田 瑞紀	分析日: 2024/4/17							
試料名: No.7 1階 玄関ほか 天井 岩綿吸音板+石膏ボード デザイン										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	オフホワイト	68%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	成形板	白色	30%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID: 8	一次分析者: 河端 葵	分析調査者: 原田 瑞紀	分析日: 2024/4/17							
試料名: No.8 1階 玄関ほか 壁 クロス+石膏ボード										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	クロス+接着剤	オフホワイト	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	パテ	薄黄色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	成形板	白色	93%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

資料ID: 13 一次分析者: 河端 葵 分析調査者: 原田 瑞紀 分析日: 2024/4/18

試料ID: 13

一次分析者：河端 葵

分析調査者：原田 瑞紀

分析日: 2024/4/18

試料名: No.13 1階 外来者便所ほか 壁 タイル下地

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	タイル	青色+オフホワイト	73%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	目地	白色	10%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	紙材	薄茶色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
4	接着剤	薄黄色	10%	—	—	—	—	—	—	含有なし
5	セメント質材料	薄灰色	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 14

一次分析者：河端 葵

分析調査者：原田 瑞紀

分析日: 2024/4/18

試料名: No.14 1階 外来者便所ほか 床 タイル下地

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	鉛タイル	アモサイト	クロソライト	トルモライト	アキチライト	アンソファイト	判定
1	タイル	薄灰色	80%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	目地	灰色	10%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	接着剤	黒色	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし
4	セメント質材料	薄灰色	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 15

一次分析者: 河端 葵

分析調査者：原田 瑞紀

分析日: 2024/4/18

試料名: No.15 1階 休憩室 天井 杉柾ボード

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トルモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	薄茶色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	白色	98%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID: 16

一次分析者：河端 葵

分析調査者：原田 瑞紀

分析日: 2024/4/18

試料名: No.16 1階 休憩室 壁 クロス+石膏ボード じゅらく風

前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他

層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	クロス+接着剤	薄緑色	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	白色	95%	—	—	—	—	—	—	含有なし

備考:

試料ID:	17	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.17 1階 研修室ほか 天井 化粧石膏ボード									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	塗材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	白色	98%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	18	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.18 1階 研修室ほか 壁 クロス									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	クロス+接着剤	オフホワイト	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	白色	95%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	19	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.19 1階 検収室ほか 天井 ケイカル板(1種)									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	塗材	白色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	パテ	薄黄色	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	成形板	白色	96%	5-50%	—	—	—	—	—	含有
備考:										

試料ID:	20	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.20 1階 検収室ほか 床 塗材									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	塗材	黄緑色	10%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	塗材	濃緑色	20%	—	—	—	—	—	—	含有なし
3	セメント質材料	薄灰色	70%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	21	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.21 1階 準備室ほか 床 塩ビシート									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	床材	黄緑色+オフホワイト	90%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	接着剤	薄茶色	5%	0.1-5%	—	—	—	—	—	含有
3	セメント質材料	薄灰色	5%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	22	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.22 北側倉庫① 屋根 スレート 小波									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	5-50%	-	-	-	-	-	含有
備考:										

試料ID:	23	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.23 北側倉庫② 屋根 スレート									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	5-50%	-	-	-	-	-	含有
備考:										

試料ID:	24	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.24 ポンプ室 軒裏 仕上げ材 リシン調									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	主材	オフホワイト	20%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	セメント質材料	灰色	50%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	セメント質材料	薄灰色	30%	-	-	-	-	-	-	含有なし
備考:										

試料ID:	25	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.25 ポンプ室 壁 仕上げ材 リシン調									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	主材	オフホワイト	30%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	セメント質材料	灰色	50%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	セメント質材料	薄灰色	20%	-	-	-	-	-	-	含有なし
備考:										

試料ID:	26	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.26 ポンプ室 配管 パッキン									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリスタル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	塗材	銀色	2%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	シール材	黒色	98%	5-50%	-	-	-	-	-	含有
備考:										

試料ID:	27	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.27 受水槽 屋根 スレート 小波									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	5-50%	-	-	-	-	-	含有
備考:										

試料ID:	28	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.28 車庫 屋根 スレート									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	5-50%	-	-	-	-	-	含有
備考:										

試料ID:	29	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.29 車庫 壁 スレート									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	5-50%	-	-	-	-	-	含有
備考:										

試料ID:	30	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.30 車庫 腰壁 仕上げ材 CB									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	主材	オフホワイト	10%	-	-	-	-	-	-	含有なし
2	セメント質材料	灰色	20%	-	-	-	-	-	-	含有なし
3	セメント質材料	薄灰色	70%	-	-	-	-	-	-	含有なし
備考:										

試料ID:	31	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.31 車庫 窓枠 シーリング材									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソドライブ	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	シーリング材	薄灰色	100%	-	-	-	-	-	-	含有なし
備考:										

試料ID:	32	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.32 車庫増築部 屋根 スレート									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	33	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.33 車庫増築部 壁 サイディング									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	塗材	オフホワイト	2%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	成形板	灰色	98%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	34	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.34 車庫増築部 サッシ廻り シーリング材									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	シーリング材	オフホワイト	100%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID:	35	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.35 LPG容器置場 屋根 スレート									
前処理:	☒ なし ☐ 灰化 ☐ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	成形板	薄灰色	100%	5-50%	—	—	—	—	—	含有
備考:										

試料ID:	36	一次分析者:	河端 葵	分析調査者:	原田 瑞紀	分析日:	2024/4/18			
試料名:	No.36 LPG容器置場 壁 仕上げ材 CB									
前処理:	☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他									
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロシドライト	トレモライト	アクチノライト	アンソフィライト	判定
1	主材	オフホワイト	20%	—	—	—	—	—	—	含有なし
2	セメント質材料	薄灰色	80%	—	—	—	—	—	—	含有なし
備考:										

試料ID: 37		一次分析者: 河端 葵		分析調査者: 原田 瑞紀		分析日: 2024/4/18				
試料名: No.37 外部 屋根 アスファルトルーフィング										
前処理: ☐ なし ☒ 灰化 ☒ 酸処理 ☐ 沈降・浮遊 ☐ その他										
層	外観	色	層比率	クリソタイル	アモサイト	クロソライト	トレモライト	アクチノライト	アンソファイト	判定
1	アスファルト系材料	緑色＋黒色	100%	－	－	－	－	－	－	含有なし
備考:										